

B8115

Technical data sheet

Version 1 - Revision 11/21

Fabric / Gewebe / Tissu / Weefsel	DIN ISO 2060 : 1994	100 % PES / 1100 dtex
Total weight / Totalgewicht / Poids total / Gewicht totaal	ISO 2286/2 : 2016	850 g/m²
Embossing / Lackierung / Calandre / Kalander		Dull/LIN
Characteristics Eigenschappen Caractéristiques Eigenschappen		ABUV / SOP
Lacquering / Lackierung / Vernis		1/1
Comment / Kommentar / Remarque / Opmerking		Non-marking dull lacquer
Breaking strength Warp Höchstzugkraft Kette Résistance rupture Chaîne Treksterkte Ketting	ISO 1421/1 : 2016	2500 N/5cm
Breaking strength Weft Höchstzugkraft Schuss Résistance rupture Trame Treksterkte Inslag	ISO 1421/1 : 2016	2300 N/5cm
Tear strength Warp Weiterreisskraft Kette Résistance à la déchirure Chaîne Scheurweerstand Ketting	DIN 53363 : 2003	270 N
Tear strength Weft Weiterreisskraft Schuss Résistance à la déchirure Trame Scheurweerstand Inslag	DIN 53363 : 2003	270 N
Adhesion / Haftung / Adhérence / Hechting	ISO 2411 : 2017	100 N/5cm
Temperature resistance Temperatuursbeständigkeit Tenue à la température Temperatuursbestendigheid	EN 1876/1 : 1998	-40/+70 °C

B8115

Technical data sheet

Version 1 - Revision 11/21

Light fastness (Except white and (half-)transparent) Lichtechtheit (Ausnahme weiss und (semi-)transparant) Tenue à la lumière (Excepté en blanc et (semi-)transparent) Lichtechtheid (Uitgezonderd wit en (half-)transparent)	ISO 105 B02 : 2014	7-8
Fire behaviour / Brennverhalten / Reaction au feu / Brandgedrag	UNI 8456 - UNI 9174	ADR classe II
Reaction to fire / Brennverhalten / Reaction au feu / Reactie bij brand	EN 13501-1 + A1 : 2009	B-s2,d0
Application -> Tent&TA/BlockOut		