

Technical Data Sheet

C5525

Fabric / Weefsel / Tissu / Gewebe	100 % PES / 550 dtex	DIN ISO 2060 : 1994
Total weight / Gewicht totaal / Poids total / Totalgewicht	520 g/m ²	ISO 2286/2 : 2016
Characteristics Eigenschappen Caractéristiques Eigenschaften	ABUV / OP	
Lacquering / Vernis / Lackierung	1/1	
Embossing / Kalander / Calandre / Lackierung	Dull	
Breaking strength Warp Treksterkte Ketting Résistance rupture Chaîne Höchstzugkraft Kette	2100 N/5cm	ISO 1421/1 : 2016
Breaking strength Weft Treksterkte Inslag Résistance rupture Trame Höchstzugkraft Schuss	1500 N/5cm	ISO 1421/1 : 2016
Tear strength Warp Scheurweerstand Ketting Résistance à la déchirure Chaîne Weiterreisskraft Kette	100 N	DIN 53363 : 2003
Tear strength Weft Scheurweerstand Inslag Résistance à la déchirure Trame Weiterreisskraft Schuss	100 N	DIN 53363 : 2003
Adhesion / Hechting / Adhérence / Haftung	60 N/5cm	ISO 2411 : 2017
Temperature resistance / Temperatuursbestendigheid / Tenue à la température / Temperatuursbeständigkeit	-40/+70 °C	EN 1876/1 : 1998

Technical Data Sheet

C5525

Light fastness (Except white and (half-)transparent)	7-8	ISO 105 B02 : 2014
Lichtechtheid (Uitgezonderd wit en (half-)transparent)		
Tenue à la lumière (Excepté en blanc et (semi-)transparent)		
Lichtechtheit (Ausnahme weiss und (semi-)transparent)		
Fire behaviour / Brandgedrag / Reaction au feu / Brennverhalten	< 100 mm/min	ISO 3795 : 1989
Application -> Camping/Roof/Plain		

